

Epilox® - M 1178

Опис

Epilox® - M 1178 це модифікований високореакційний поліаміновий затверджувач для епоксидних смол, не містить нонілфенол. Містить добавки, що сприяють твердінню та прискорюють його.

Застосування

Epilox® - M 1178 підходить для використання в таких сферах, як покриття для підлоги без розчинників, епоксидні розчини або захисні покриття.

Epilox® - M 1178	
В'язкість при 25 °C [мПа/с] (DIN 53015)	180-320
Амін еквівалент вага (г)	75
Амінне число [мг KOH/г] (DIN 16945)	350-450
Густина при 20°C [г/см3] (DIN 53217 T.4)	Approx. 1.04

Властивості системи з Epilox® T 19-38/700 (бісфенол A/F- модифікована епоксидна смола низької в'язкості, стійка до кристалізації. Еквівалентна вага епоксидної смоли: 180-200 г. В'язкість при 25 °C: 500 – 900 мПа/с

Співвідношення в с-мі - смола /затверджувач	100: 40
В'язкість с-ми при 25 °C [мПа]	740
Час життя (100 г реакційної суміші, початкова температура 23 °C)	
40 °C через [хв]	10
Максимальна температура через (°C/хв)	215/20

Властивості системи з Epilox® A 19-03 (бісфенол А - базова немодифікована епоксидна смола. Еквівалентна вага епоксидної смоли: 182-192г. В'язкість: 10,000 - 14,000 мПа при 25 °C.

Співвідношення в с-мі - смола /затверджувач	100: 40
Час життя (100 г реакційної суміші, початкова температура 23 °C)	
40 °C через [хв]	10
Максимальна температура через (°C/хв)	185/45

Упаковка/зберігання/транспортування

Epilox® - M 1178 поставляється в бочках або контейнерах. Продукт слід зберігати в закритих контейнерах при температурі від +10 °C до +30 °C для захисту від вологи. За таких умов зберігання Epilox® - Hardener M 1178 не змінює якості навіть після тривалого зберігання понад 12 місяців.

Вимоги безпеки

Будь ласка, зверніться до чинного паспорта безпеки матеріалу, а також до юридичних і рекомендованих норм промислової гігієни.