



OQEMA

PRODUKTDATENBLATT / *PRODUCT DATA SHEET*

Weißöl OQAPI M 40 PB Pharma

Andere Bezeichnung / *Chemical Name:* White Oil OQAPI M 40 PB Pharma

ALLGEMEINE DATEN / *GENERAL INFORMATION*

CAS-Nr. / <i>CAS-No.</i>	:	8042-47-5
EG Nr. / <i>EC No.</i>	:	232-455-8
Artikel-Nr. / <i>Article-No.</i>	:	810261
REACH Reg. Nr./No.	:	01-2119487078-27
Verpackung / <i>Packing</i>	:	Kanister, Fässer, Container, Tankwagen / <i>Canister, drums, container, tank truck</i>
Aussehen / <i>Appearance</i>	:	Flüssig, farblos / <i>Liquid, colourless</i>
Geruch / <i>Odour</i>	:	Geruchlos / <i>Odourless</i>

SPEZIFIKATION / *SPECIFICATION*

DURCHSCHNITTSSANALYSE / *AVERAGE ANALYSIS*

Prüfmerkmal / *Properties*

Anforderung / *Requirement*

Dichte (15 °C) / <i>Density</i>	830,0 – 865,0 kg/m ³
Rel. Dichte (20 °C) / <i>Rel. Density</i>	0,810 – 0,875
PAK / <i>PAH</i>	entspricht / <i>complies</i>
Feste Paraffine / <i>Solid Paraffins</i>	entspricht / <i>complies</i>
Farbzahl (SAYBOLT) / <i>Colour</i>	30 – 30
Geruch Weißöl / <i>Odour</i>	entspricht / <i>complies</i>
Eigenschaften / <i>Characters</i>	entspricht / <i>complies</i>
Identität / <i>Identification</i>	entspricht / <i>complies</i>
Sauer/alk. reagierende Substanzen / <i>Acidity or Alkalinity</i>	entspricht / <i>complies</i>
Verhalten gegen Schwefelsäure / <i>Readily carbon. Substances</i>	entspricht / <i>complies</i>
Viskosität dyn. 20 °C / <i>Dyn. viscosity</i>	25,0 – 50,0 mPa.s
Viskosität kin. 40 °C / <i>Kin. viscosity</i>	14,0 – 18,5 mm ² /s
Anforderung / <i>Requirements ICH</i>	entspricht / <i>complies</i>
Anf. Ph.Eur./dünnfl. Paraffin / <i>Reqs Ph.Eur./ light liquid paraf.</i>	entspricht / <i>complies</i>
Reinheit / <i>Purity USP/NF/ mineral oil</i>	entspricht / <i>complies</i>

Die angegebenen Werte basieren auf den Informationen unserer Lieferanten. Vorstehende Angaben entbinden den Käufer nicht von der Durchführung einer Eingangskontrolle. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieses Formular wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift.

The Statements in this publication are based on our present technical knowledge and experience. They do not relieve processors of the responsibility of carrying out their own tests and experiments, because many factors that could influence the results may arise during processing and application; neither do they imply and legally binding assurance of certain properties or of suitability for a specific purpose. Any proprietary rights should be respected.