

Технічний паспорт

Epilox® - Hardener M 832



Отверджувач епоксидних смол

Опис: Epilox® - Hardener M 832 – низько-в'язкісний поліетерамін, що використовується в якості отверджувача епоксидних смол.

Фізико – хімічні показники:	В'язкість при 25 °C (DIN 53 015)	mPa/s	5 - 15
	Амін еквівалент вага (g)	g	60
	Амінове число (DIN 16 945)	mg KOH/g	470
	Густина при 25 °C (DIN 53 217 T.4)	g/cm ³	0.95 ± 0.02
	Індекс кольору (шкала Гарднера)	-	< 1

Застосування

Epilox® - Hardener M 832 призначений для застосування у якості отверджувача у системах лиття і ламінування. Отверджувач має довгий час життя в суміші з епоксидною смолою і може бути використаний для товстошарових покриттів.

Упаковка

Epilox® - Hardener M 832 постачається в бочках та контейнерах.

Зберігання

Продукт має зберігатись в закритій тарі, при температурі від +10°C до +30°C, захищеним від вологи. При такому зберіганні Epilox® - Hardener M 832 не змінює своїх властивостей та якості навіть при терміні зберігання більшому ніж 12 місяців.

Вимоги безпеки

Будь ласка, ознайомтесь з дійсним паспорті безпеки продукту, а також правилами та рекомендаціями щодо виробничої санітарії.

Інформація, яка наведена вище ґрунтується на результатах тестів, які проведені Leuna-Harze GmbH, та на знаннях про характеристики смол Епілокс® та загущувачів Епілокс®, являє собою тільки рекомендації. Наші консультації не звільняють Вас від власних випробовувань. Використання та переробка наших продуктів знаходяться за межами наших можливостей контролю і, відповідно, є сферою виключно Вашої відповідальності.