

Епілокс® Т 19-38/700 (Epilox® Т 19-38/700)

Опис

Епілокс® Т 19-38/700 - модифікована епоксидна смола низької в'язкості, стійка до кристалізації. Отверджується відповідними отверджувачами переважно при кімнатній температурі.

Фізико – хімічні

показники

В'язкість при 25 °C (DIN 53 015)	mPa/s	500 - 900
Епоксидний еквівалент (DIN 16 945)	g	180 - 200
Густина при 25 °C (DIN 53 217 Т.4)	g/cm ³	≈1.13

Застосування

Епоксидна смола **Епілокс® Т 19-38/700** може бути застосована у заливних та просочувальних компаундах, клеях, герметиках, в якості в'язучого для виготовлення армованих пластиків.

Основне застосування: будівельні розчини, заливні підлоги, полімербетон, ґрунтовки та покриття, що використовуються у цивільному та важкому машинобудуванні.

Також **Епілокс® Т 19-38/700** використовується у електротехнічній та радіоелектронній галузях, виробництві інструментів та для ремонтних робіт.

Упаковка

Епілокс® Т 19-38/700 постачається в автоцистернах, контейнерах та бочках.

Зберігання, транспортування

Продукт має зберігатись в закритій тарі при температурі зовнішнього середовища близько 20°C. При такому зберіганні **Епілокс® Т 19-38/700** не змінює своїх властивостей та якості навіть при терміні зберігання більшому ніж 12 місяців.

Вимоги безпеки

Епілокс® Т 19-38/700 маркується позначками «Хі» та «N» у відповідності із Положеннями про небезпечні речовини.

Інформація, яка наведена вище ґрунтується на результатах тестів, які проведені **Leuna-Harze GmbH** та на знаннях про характеристики смол **Епілокс®** та загущувачів **Епілокс®** являє собою тільки рекомендації. Наші консультації не звільняють Вас від власних випробовувань. Використання та переробка наших продуктів знаходяться за межами наших можливостей контролю і, відповідно, є сферою виключно Вашої відповідальності.