

Епілокс® Р 13-18

Опис **Епілокс® Р 13-18** – реактивний розріджувач для епоксидних смол на основі моногліцидилового ефіру C12-C14 спирту у вигляді прозорої безбарвної рідини. Не містить органічних розчинників.

CAS номер 68609-97-2; Alkyl (C12-C14) glycidyl ether

Хімічна формула C₄₈H₉₆O₆

Хімічна назва Alkyl (C12-C14) glycidyl ether / моногліцидиловий ефір C12-C14 спирту
Синоніми C12-C14 ALKYLGLYCIDYLETHER; Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs / Моно(C12-C14 алкілокси)метил) похідні оксірану

Фізико – хімічні показники	В'язкість при 25 °C (DIN 53 015)	mPa/s	5-10
	Епоксидна еквівалентна вага (DIN 16 945)	г/моль	270-305
	Густина при 20 °C (DIN 53 217 Т.4)	г/см ³	прибл. 0,89

Застосування

Епілокс® Р 13-18 – реактивний розріджувач для епоксидних смол.

Епілокс® Р 13-18 легко змішується з епоксидними смолами і тому може бути використаний для зменшення в'язкості стандартних епоксидних смол, наприклад Епілокс А 19-00 або Епілокс А 19-02.

Упаковка / Зберігання / Транспортування

Епілокс® Р 13-18 постачається в бочках або контейнерах. Продукт слід зберігати в закритій тарі при температурі від +10 °C до +30 °C, захищеним від вологи. При такому зберіганні **Епілокс® Р 13-18** не змінює своїх властивостей та якості навіть при терміні зберігання більшому ніж 12 місяців.

Вимоги безпеки

Просимо ознайомитись з вимогами Листа безпечного поводження з речовиною, а також правилами гігієни у промисловості.

Інформація, яка наведена вище ґрунтується на результатах тестів які проведені **Leuna-Harze GmbH** та на знаннях про характеристики смол **Епілокс®** та загущувачів **Епілокс®** являє собою тільки рекомендації. Наші консультації не звільняють Вас від власних випробовувань. Використання та переробка наших продуктів знаходяться за межами нашого контролю і, відповідно, є сферою виключно Вашої відповідальності.

LEUNA-Harze GmbH
PF 4043, Bau 6619
D - 06233 Leuna, Germany
Website: <http://www.leuna-harze.de/>