



Технічна інформація на продукт

Діоксид титану RC 833

RC 833 - це мікронізований рутиловий пігмент вироблений по сульфатній технології компанією CINKARNA CELJE - Словенія. Цей пігмент поверхнево оброблений окисом алюмінію та цирконію. Пігмент RC 833 має підвищені гідрофільні властивості завдяки спеціальній органічній обробці. Відноситься до класу «HIGH-DURABILITY».

Застосування:

- дисперсійні фарби (екстер'єрні, інтер'єрні)
- промислові та декоративні покриття ((на водній основі та на основі розчинників)
- високоглянцеві дисперсії
- фарби для радіаторів
- обробка побутової техніки
- порошкове фарбування (зовнішнє, внутрішнє)
- штукатурні фарби
- штукатурні фарби на основі синтетичних смол
- друкарські фарби

Технічні характеристики

Вміст TiO ₂	мінімум 94.0 %	ISO 591-1
Класифікація	R2	ISO 591
Маслоємність	максимум 21 g/100 g	ISO 787-5
Вологість (по упаковці)	максимум 0.5 %	ISO 787-2
pH	7.0 – 8.0	ISO 787-9
Залишок на ситі (мкм40)	максимум 0.01 %	ISO 787-7
CIE Lab (порошок)		
L (коефіцієнт білизни)	мінімум 97.5	ISO 7724-2.1
b (коефіцієнт жовтого)	максимум 2.5	ISO 7724-2.1

Упакування

- багатошарові паперові мішки вагою нето 25 кг, упаковані по 40 мішків на палетах, загорнутих в термоусадочну плівку, придатну для повторної переробки;
- «біг-беги» вагою до 1000 кг;
- автоцистерни, що містять до 23 т (за запитом).

Зберігання

Зберігати в сухому і вентиляваному приміщенні, подалі від вологи та шкідливих погодних умов. Уникати різких змін температури. Тривале зберігання може впливати на якісні параметри продукту.