

Epilox - затверджувач M 1128

Опис

Epilox M 1128 - це модифікований поліаміновий аддукт для епоксидних смол. Не містить нонілфенолу.

Застосування

Epilox M 1128 підходить для використання в таких сферах, як покриття для підлоги без розчинників, епоксидні розчини або захисні покриття.

Характеристики	
В'язкість при 25 °C [mPas] (DIN 53015)	290-340
Амін еквівалент вага [g]	93
Амінне число [mg KOH/g] (DIN 16945)	285-335
Густина при 20°C [g/cm³] (DIN 53217 T.4)	Approx. 1.05
Індекс кольору (Gardner) (DIN ISO 4630)	< 2

Властивості системи з Epilox T 19-38/700 (бісфенол A/F- модифікована епоксидна смола низької в'язкості, стійка до кристалізації. Еквівалентна вага епоксидної смоли: 180-200 г. В'язкість при 25 °C: 500 – 900 мПа/с.	
Співвідношення в с-мі - смола /затверджувач	100: 50
В'язкість с-ми при 25 °C [mPas]	580
Час життя (100 г реакційної суміші, початкова температура 23 °C)	
40 °C через [min]	15
Максимальна температура через [°C/min]	170/30

Властивості системи з Epilox® A 19-03 (бісфенол А - базова немодифікована епоксидна смола. Еквівалентна вага епоксидної смоли: 182-192г. В'язкість: 10,000 - 14,000 мПа при 25 °C.	
Співвідношення в с-мі - смола /затверджувач	100: 50
Час життя (100 г реакційної суміші, початкова температура 23 °C)	
40 °C через [min]	10
Максимальна температура через (°C/хв)	195/20

Упаковка/зберігання/транспортування

Epilox M 1128 поставляється в бочках або контейнерах. Продукт слід зберігати в закритих контейнерах при температурі від +10 °C до +30 °C для захисту від вологи. За таких умов зберігання Epilox® - Hardener M 1128 не змінює якості навіть після тривалого зберігання понад 12 місяців.

Вимоги безпеки

Будь ласка, зверніться до чинного паспорта безпеки матеріалу, а також до юридичних і рекомендованих норм промислової гігієни.