

Інформація про IOX Y 03

Опис

Тип	Жовтий пігмент
Форма постачання	Порошок
Хімічний клас	Синтетичний оксид заліза альфа FeOOH Жовтий пігмент (77492)
Індекс кольору	51274-00-1
CAS-No. REACH	01-2119457554-33-0000 Всі компоненти зареєстровані

Специфікація

Значення кольору та міцність тонування				
Назва	IOX Y 03			
Рік	2012			
Палітурка		мін	макс	Метод тесту
Тест-паста на основі алкідної смоли, що не висихає ⁴⁶	Delta E _{ab} * ⁴⁵		2.0	No. 001 of 20-01-2006 ⁴¹
Цементний розчин	Відносна міцність тонування [%]	95	105	
Технічні характеристики				
Залишок на ситі (0,045 mm) [%]		0.3		DIN 53195 (1990)

Інформативні технічні дані (орієнтовно)

Вміст Альфа -FeOOH [%] ⁵³	>	99.4	Метод тесту
Значення pH	3	- 8	DIN 55913:1972 sheet 2
Вміст розчинних у воді речовин [%]	<	0.5	DIN EN ISO 787-9:1995
Вміст води (при поставці) [%]	<	1	DIN EN ISO 787-3:1995
			DIN EN ISO 787-2:199

IOX Y 03

Пакування

Продукт доступний у мішках або насипних мішках. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до місцевого представника або надішліть запит електронною поштою на адресу: ipg.product-information@lanxess.com

Транспортування і зберігання

Захищати від атмосферних впливів. Зберігати в сухому місці та уникати різких коливань температури.

Особливі умови для відкритої упаковки: Закривайте пакети після використання, щоб запобігти поглинанню вологи та забрудненню.

Безпека

Продукт не класифікується як небезпечний згідно з відповідними директивами ЄС і відповідними національними нормами, що діють в окремих країнах-членах ЄС. Він не є небезпечним згідно з транспортними правилами.

У країнах за межами ЄС необхідно забезпечити дотримання відповідного національного законодавства щодо класифікації, пакування, маркування та транспортування небезпечних речовин. Слід дотримуватися вимог паспорта безпеки. Він містить інформацію про поводження з продуктом, його безпеку та екологічність.

Статус реєстрації

(не вказано)

Компоненти цього продукту перераховані в наступних переліках:

Європа:	США:	Канада:	Австралія:	Нова Зеландія:
EINECS	TSCA	DSL	AICS	NZIOC
Філіпіни:	Японія:	Корея:	Китай:	Тайвань:
PICCS	METI	ECL	IECSC	NECSI

41 можна отримати у LANXESS Deutschland GmbH, відділ неорганічних пігментів, факс +49-2151-88-9599-4139, <mailto:ipg.product-information@lanxess.com>

45Відновлення діоксидом титану TRONOX.Значення кольору після узгодження параметра міцності тонування Y,

тобто $\Delta L^* = 0$

46аналогічно мокрій системі DIN 55983:1983

53Невеликі домішки можуть виникати в сировині, що використовується. Однак вони міцно пов'язані з кристалічною решіткою у вигляді іонів.