

ipox® EH 2466W

Виробник: IPOX chemicals GmbH

Затверджувач для ґрунтовок, фарб та покриттів на основі водних двокомпонентних епоксидних систем.

Хімічний склад (UVCB композиція):

Модифікований поліамінний аддукт, розчинений у воді. Не містить летких органічних сполук. Не містить алкилфеноли.

Склад / інформація про інгредієнти:

POLYAMINE EPOXY RESIN-ADDUCT; EC No.: Polymer; CAS No.: 238080-05-2; Вагова частка: ≥ 50 - < 80 %

Властивості:

- Затверджувач для рідких епоксидних смол
- Емульгує рідкі епоксидні смоли
- Низька в'язкість
- Можливі рецептури з низьким або нульовим вмістом летких органічних сполук

Застосування:

- Епоксидні герметики та ґрунтовки для цивільного будівництва
- Покриття для підлоги та стін

Технічні дані*:

Продукт	Параметр	Одиниця	Значення	Метод випробовування
ipox® EH 2466W	Вміст сухої речовини	%	68 – 72	ISO 3251:2008
	В'язкість** (25 °C)	mPa·s	15000 - 25000	ipox 010
	Колір	Gardner	макс. 9	EN1557
	Густина (25 °C)	г/см³	прибл. 1,1	ISO 2811 -3:2011
В системі з ipox ER 1010	Н-еквівалент вага (HEW)	g/eq.	200	ipox 024
	Час гелеутворення***	хв.	≈ 40 - 50	
	Співвідношення змішування	г/100г смоли	100 - 120	

* типові дані; специфікації продукту за запитом

** конусний/пластинчастий реометр

*** GELNORM Gel Timer-TC

Умови зберігання:

ipox® EH 2466W стабільний щонайменше 12 місяців у оригінальній банці.

Зберігання за вищих температур та під впливом сонячного світла збільшить колірне число. Зберігати в прохолодному ($> 2^{\circ}\text{C}$) та сухому місці.

Заходи безпеки:

ipox® EH 2466W отверджувач
маркується позначками:



Corrosion (GHS05)



Exclamation mark (GHS07)

Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Під час обробки епоксидної системи слід суворо дотримуватися всіх запобіжних заходів, що стосуються поводження з епоксидними смолами та затверджувачами. **Перед використанням наполегливо рекомендуємо ознайомитись з Паспортом безпеки матеріалів (SDS).** Одягніть захисний одяг та використовуйте захисний крем перед початком роботи! Уникайте забруднення незахищеної шкіри - при необхідності змийте теплою водою з милом.

Будь-які технічні рекомендації, надані нами усно чи письмово, не є для нас обов'язковими, також щодо будь-яких прав третіх осіб. Потенційні користувачі повинні провести власні випробування, щоб визначити, чи підходять наші продукти для цільового призначення. Наша відповідальність регулюється нашими загальними умовами продажу.

Виробник:

ipox chemicals Kft.
Helsinki Út 114
H-1238 Budapest

+36 (0) 1421 - 70 40
www.ipox-chemicals.com
mail@ipox-chemicals.com

TDS ipox® EH 2466W HARDENER / червень 2020