

Б) Суспензії з добавками для негайного (безпосереднього) використання

Пігмент	Вміст твердих речовин (%)	Вода (кг)	Пігмент (кг)	Сода, безводна (кг)	Змочуючий агент (кг)	Густина (г/мл)	1 кг пігменту = кг шламу	1кг пігменту = л шламу
Типи червоного	65	538	1000	3	15.4 кг Pylstabil VZ	прибл. 2.1	прибл. 1.54	прибл. 0.74
	65	538	1000	3	3.0 кг Nalco 43-50	прибл. 2.1	прибл. 1.54	прибл. 0.74
	65	538	1000	3	3.0 кг Dispex N 40	прибл. 2.1	прибл. 1.54	прибл. 0.74
	65	538	1000	3	1.5 кг Narlex LD 31	прибл. 2.1	прибл. 1.54	прибл. 0.74
Типи жовтого	50	1000	1000	4	26 кг Pylstabil VZ	прибл. 1.6	прибл. 2.00	прибл. 1.25
	50	1000	1000	4	40 кг Nalco 43-50	прибл. 1.6	прибл. 2.00	прибл. 1.25
	50	1000	1000	4	20 кг Dispex N 40	прибл. 1.6	прибл. 2.00	прибл. 1.25
	50	1000	1000	4	16 кг Narlex LD 31	прибл. 1.6	прибл. 2.00	прибл. 1.25
Bayferrox 610-640	50	1000	1000	4	10 кг Pylstabil VZ	прибл. 1.6-1.7	прибл. 2.00	прибл. 1.23-1.21
	50	1000	1000	4	8 кг Nalco 43-50	прибл. 1.6-1.7	прибл. 2.00	прибл. 1.23-1.21
	50	1000	1000	4	8 кг Dispex N 40	прибл. 1.6-1.7	прибл. 2.00	прибл. 1.23-1.21
	50	1000	1000	4	10 кг Narlex LD 31	прибл. 1.6-1.7	прибл. 2.00	прибл. 1.23-1.21
Bayferrox 655-686	60	667	1000	3.3	10 кг Pylstabil VZ	прибл. 1.7	прибл. 1.66	прибл. 0.9
	60	667	1000	3.3	10 кг Nalco 43-50	прибл. 1.7	прибл. 1.66	прибл. 0.9
	60	667	1000	3.3	10 кг Dispex N 40	прибл. 1.7	прибл. 1.66	прибл. 0.9
	60	667	1000	3.3	8 кг Narlex LD 31	прибл. 1.7	прибл. 1.66	прибл. 0.9