

Інформація на продукт

Epilox® L 50-54



Епілокс® L 50-54

Опис

Епілокс® L 50-54 це 75% розчин середньо-молекулярної епоксидної смоли на основі бісфенола А в ксилолі.

Фізико – хімічні

показники

В'язкість при 25 °C (DIN 53 015)	mPa/s	7000-11000
Епоксидний еквівалент вага (DIN 16 945)	g	450-500
Густина при 20 °C (DIN 53 217 T.4)	g/cm ³	1,09
Індекс кольору (шкала Гарднера)	-	< 2
Вміст сухої речовини	% (від ваги)	74-76

Застосування

Епілокс® L 50-54 це спеціальна епоксидна смола, що обробляється при використанні отверджувачів на основі поліамінів, поліамідів та модифікованих кислотних ангідридів.

Епілокс® L 50-54 використовується для захисту металу та бетону, а також як модифікатор акрилових смол або систем на основі алкід-меламінових смол. Типове використання включає композиції для будівництва та цивільної інженерії, напр. для підлогових сумішей.

Упаковка

Епілокс® L 50-54 постачається в автоцистернах, контейнерах та бочках.

Зберігання, транспортування

Продукт має зберігатись в закритій тарі при температурі зовнішнього середовища від +10 °C до +30°C, захищеним від вологи. При такому зберіганні **Епілокс® L 50-54** не змінює своїх властивостей та якості навіть при терміні зберігання більшому ніж 12 місяців.

Вимоги безпеки

Просимо ознайомитись з Листом безпеки на продукт та загальними промисловими гігієнічними правилами поводження з продуктами даного типу.

Інформація, яка наведена вище ґрунтується на результатах тестів які проведені **Leuna-Harze GmbH** та на знаннях про характеристики смол **Епілокс®** та загущувачів **Епілокс®** являє собою тільки рекомендації. Наші консультації не звільняють Вас від власних випробовувань. Використання та переробка наших продуктів знаходяться за межами нашого контролю і, відповідно, є сферою виключно Вашої відповідальності.

LEUNA-Harze GmbH
PF 4043, Bau 6619
D - 06233 Leuna, Germany
Phone: +49 (0)3461-43-3094,
Fax: +49 (0)3461-43-6543
Website: <http://www.leuna-harze.de/>

L 25-80e
Листопад 2022