

Epilox® A 19-03 (Епілокс® А 19-03)

Опис: **Епілокс® А 19-03** епоксидна смола середньої в'язкості на основі бісфенолу А, із зниженим вмістом омилюваного хлору.

Фізико – хімічні показники:	Динамічна в'язкість при 25 °C (DIN 53 015)	mPa/s	10000-14000
	Епоксидний еквівалент (DIN 16 945)	g	182-192
	Густина при 25 °C (DIN 53 217 T.4)	g/cm ³	1,17
	Індекс кольору (шкала Гарднера)	-	< 1
	Вміст хлору, що гідролізується	ppm	< 300

Застосування

Епоксидна смола **Епілокс® А 19-03** може бути застосована у заливних та просочувальних компаундах, клеях, та як клей або як сполучна речовина для замішуваних матеріалів.

Основне застосування: **Епілокс® А 19-03** використовується у виробництві електротехнічних та радіоелектронних компонентів (наприклад, інкапсулювання та лиття), у яких необхідний низький вміст хлору, що гідролізується, а також у виробництві ґрунтівок та покриттів, що використовуються у цивільному та важкому машинобудуванні.

Епілокс® А 19-03 може кристалізуватися при зберіганні. Плавлення кристалізованого продукту можна проводити при температурі від 50 °C до 60 °C без втрати задекларованих характеристик.

Упаковка

Епілокс® А 19-03 постачається в автоцистернах, контейнерах та бочках.

Зберігання, транспортування

Продукт має зберігатись в закритій тарі при температурі зовнішнього середовища близько 20 °C. При такому зберіганні **Епілокс® А 19-03** не змінює своїх властивостей та якості навіть при терміні зберігання більшому ніж 12 місяців.

Вимоги безпеки

Епілокс® А 19-03 маркується позначками у відповідності із Положеннями про небезпечні речовини:



GHS07



GHS09

При поводженні (використанні/зберіганні/транспортуванні) з продуктом, будь ласка, зверніться до чинного Паспорту безпеки матеріалу MSDS, а також до законодавчих та рекомендованих норм промислової гігієни.

Інформація, яка наведена вище ґрунтується на результатах тестів які проведені **Leuna-Harze GmbH** та на знаннях про характеристики смол **Епілокс®** та загущувачів **Епілокс®** являє собою тільки рекомендації. Наші консультації не звільняють Вас від власних випробовувань. Використання та переробка наших продуктів знаходяться за межами нашого контролю і, відповідно, є сферою виключно Вашої відповідальності.