

**leuna
harze**

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

ЕПІЛОКС СИСТЕМИ: ПЕРЕВІРЕНО, УСПІШНО, ІННОВАЦІЙНО

Epilox® ЕПОКСИДНІ СМОЛИ

Epilox® РЕАКТИВНІ РОЗРІДЖУВАЧІ

Epilox® ЗАТВЕРДЖУВАЧІ

Контакти

офіційний дистриб'ютор
"ОКЕМА Україна"

м. Львів, вул. Зелена 149,
а/с 330, 79028

Tel: +38 032 244 48 52

mob: +38 067 616 69 05

mob: +38 067 533 73 14

E-mail: www.oqema.com.ua

www.leuna-harze.de

GERMANY

Leuna



Пропонуємо широкий спектр епоксидних смол, реактивних розріджувачів та затверджувачів, які підходять для різних сфер застосування, від провідного виробника епоксидних смол у Європі LEUNA-Harze GmbH. Протягом десятиліть продукти Epilox® зарекомендували себе в широкому спектрі областей застосування. Використовуються як сполучна речовина в композитах, в електричних та електротехнічних компонентах, в будівельній хімії, у фарбах, лаках і в клеях.

ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ ЕПІЛОХ®

сторінка

ЕПОКСИДНІ СМОЛИ ЕПІЛОХ®

- I. Немодифіковані рідкі смоли
- II. Модифіковані рідкі смоли
- III. Тверді смоли
- IV. Смоли для фарб
- V. Новолачні смоли
- VI. Новолачна смола для хімстійких покриттів

3
4
5
5
6
6

РЕАКТИВНІ РОЗРІДЖУВАЧІ ЕПІЛОХ®

- VII. Реактивні розріджувачі

7

ЗАТВЕРДЖУВАЧІ ЕПІЛОХ®

- VIII. Епоксі амін аддукти та суміші
- IX. Водні затверджувачі
- X. Поліаміди
- XI. Поліаміноаміди в розчині

8-9
10
11
12

ЕПОКСИДНІ СМОЛИ ЕПІЛОХ®

Епоксидні смоли Epilox® виготовляються з бісфенолів та епіхлоргідрину. Епоксидні смоли реагують із сполуками, що містять групи аміно-, меркапто-, ангідриду кислоти, ізоціанату, фенольної та карбонової кислот. Затверділі епоксидні смоли є термореактивними матеріалами з видатними фізичними властивостями і мають чудову хімічну стійкість

РЕАКТИВНІ РОЗРІДЖУВАЧІ ЕПІЛОХ®

Реакційноздатними розріджувачами є гліцидилові ефіри низької в'язкості аліфатичних спиртів та алкілфенолів. Вони в основному використовуються для розведення високов'язких епоксидних смол на основі бісфенолів та новolakів. Використання реактивних розріджувачів покращує такі властивості, як технологічна в'язкість, життєздатність та змочуваність пігментів або добавок.

ЗАТВЕРДЖУВАЧІ ЕПІЛОХ®

Затверджувачі Epilox® від LEUNA-Harze GmbH – це переважно поліаміни, поліаміноаміди та аддукти поліамінів на основі аліфатичних та циклоаліфатичних амінів. Вибір відповідного отверджувача надає вирішальний вплив на кінцеві властивості стверджених смол.

ЕПОКСИДНІ СМОЛИ EPILOX®

I: НЕМОДИФІКОВАНІ РІДКІ СМОЛИ



НАЗВА ПРОДУКТУ	ЕПОКСИДНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (Па·с)	ОПИС	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® A 18-00	175 - 185	8 - 10	Смола на основі бісфенолу А, низька в'язкість	Епоксидна смола загального призначення, аналог ЄД-24
Epilox® A 19-00	182 - 192	9 - 13	Смола на основі бісфенолу А, середня в'язкість	Епоксидна смола загального призначення, аналог ЄД-22
Epilox® A 19-02	185 - 200	14 - 18	Смола на основі бісфенолу А, більш висока в'язкість, понижена тенденція до кристалізації	Епоксидна смола загального призначення, аналог ЄД-20
Epilox® A 19-03	182 - 192	10 - 14	Смола на основі бісфенолу А із зниженим вмістом омилюваного хлору	Заливка і герметизація в електричних та електронних видах призначення
Epilox® A 19-04	184 - 189	12 - 15	Смола на основі бісфенолу А із зниженим вмістом омилюваного хлору	Заливка і герметизація в електричних та електронних видах призначення, катодфрезні фарби
Epilox® F 17-00	165 - 173	2,5 - 4,5	Смола на основі бісфенолу F	Заливка, покриття без розчинників, будівництво
Epilox® T 19-27	175 - 185	6 - 8	Смола на основі бісфенолу А / F, стійка до кристалізації	Заливка, покриття без розчинників, будівництво
Epilox® AF 18-50	173 – 183	5 - 7	Смола на основі бісфенолу А / F, стійка до кристалізації, зі зниженою в'язкістю в порівнянні з Epilox T 19-27	Заливка, покриття без розчинників, будівництво
Epilox® AF 18-30	170 - 180	4 - 6	Смола на основі бісфенолу А / F, стійка до кристалізації, зі зниженою в'язкістю в порівнянні з Epilox AF 18-50	Заливка, покриття без розчинників, будівництво
Epilox® A 17-01	171 - 176	Макс. 6	Смола на основі бісфенолу А (висока чистота смоли)	Заливка і герметизація в електричних та електронних видах призначення
Epilox® F 16-01	157 - 167	1,2 - 1,6	Смола на основі бісфенолу F (висока чистота смоли)	Заливка і герметизація в електричних та електронних видах призначення
Epilox® A 25-02	235 - 265	4 - 6	Смола на основі бісфенолу А, напівсуха	Заливка, покриття без розчинників, будівництво, ламінація

ЕПОКСИДНІ СМОЛИ EPILOX®

II: МОДИФІКОВАНІ РІДКІ СМОЛИ



НАЗВА ПРОДУКТУ	ЕПОКСИДНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (Па·с)	ОПИС	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® T 19-32/700	165 - 180	0,5 - 0,9	Смола на основі бісфенолу А, двофункційний реактивний розріджувач	Покриття без розчинників
Epilox® T 19-32/1000	170 - 185	1,0 - 1,3	Смола на основі бісфенолу А, двофункційний реактивний розріджувач	Покриття без розчинників
Epilox® T 19-34/700	165 - 180	0,5 - 0,9	Смола на основі бісфенолів А/Е, двофункційний реактивний розріджувач, стійкий до кристалізації	Покриття без розчинників, високий рівень наповнювача
Epilox® T 19-35/500	165 - 180	0,4 - 0,7%	Те саме, що в Epilox® T 19-34 / 700, знижена в'язкість, стійкість до кристалізації	Покриття без розчинників, високий рівень наповнювача
Epilox® T 19-36/700	190 -210	0,65 - 0,75	Те саме, що в Epilox® T 19-36 / 1000, понижена в'язкість	Покриття без розчинників, високий рівень наповнювача
Epilox® T 19-36/1000	190 -210	1,0 - 1,3	Смола на основі бісфенолу А, монофункційний реактивний розріджувач	Покриття без розчинників
Epilox® T 19-38/500	180 - 200	0,45 - 0,55	Смола на основі бісфенолів А/Е з пониженою в'язкістю, монофункційний реактивний розріджувач, стійкий до кристалізації	Покриття без розчинників, високий рівень наповнювача, ін'єкційні смоли
Epilox® T 19-38/700	180 - 200	0,5 - 0,9	Смола на основі бісфенолів А/Е, монофункційний реактивний розріджувач, стійкий до кристалізації	Покриття без розчинників, високий рівень наповнювача
Epilox® T 19-38/1000	180 - 200	0,9 - 1,05	Смола на основі бісфенолів А/Е, монофункційний реактивний розріджувач, стійкий до кристалізації	Покриття без розчинників



ЕПОКСИДНІ СМОЛИ EPILOX®

III: ТВЕРДІ СМОЛИ



НАЗВА ПРОДУКТУ	ЕПОКСИДНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (Па·с)	ОПИС	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® A 50-02	450 - 500	5-10 ¹⁾	Смола на основі бісфенолу А	Промислові та порошкові покриття, аналог ЄД-08
Epilox® A 52-02	500 - 550	7-12 ¹⁾	Смола на основі бісфенолу А	Промислові та порошкові покриття
Epilox® A 85-02	800 - 900	20- 40 ¹⁾	Смола на основі бісфенолу А	Промислові та порошкові покриття
Epilox® A 52-02	500 - 550	7-12 ¹⁾	Смола на основі бісфенолу А	Промислові та порошкові покриття

¹⁾ 40% розчин у метилетилкетоні.

IV: СМОЛИ ДЛЯ ФАРБ

НАЗВА ПРОДУКТУ	ЕПОКСИДНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (Па·с)	ОПИС	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® L 25-80	230 - 265	0,6 - 0,9	Смола на основі бісфенолу А, 80% твердих речовин у ксилолі	Покриття на основі розчинників, фарби з високим вмістом твердих частинок, дуже низька в'язкість
Epilox® L 50-54	450 - 500	7 - 11	Смола на основі бісфенолу А, 75% твердих речовин у ксилолі	Покриття на основі розчинників

ЕПОКСИДНІ СМОЛИ EPILOX®



V: НОВОЛАЧНІ СМОЛИ ДЛЯ ХІМІЧНО СТІЙКИХ ПОКРИТТІВ

НАЗВА ПРОДУКТУ	ЕПОКСИДНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (Па·с)	ОПИС	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® N 18-10	165 - 180	20 - 40	Немодифікована рідка новолачна епоксидна смола	Лиття, ламінування, клеї з високою хімістійкістю, для роботи при підвищених температурах
Epilox® M 10-40	180 - 200	9 - 13	Модифікована смола на основі бісфенолу F, з епіхлоргедріном, не містить розчинників	Для утворення хімічно стійких покриттів , будівництва
Epilox® M 10-48	180 - 200	5 - 7	Модифікована смола на основі бісфенолу F, з епіхлоргедріном, не містить розчинників	Для утворення хімічно стійких покриттів , будівництва
Epilox® M 10-49	180 - 200	3 - 5	Модифікована смола на основі бісфенолу F, з епіхлоргедріном, не містить розчинників	З затверджувачем Epilox® H 10-69 – для утворення хімічно стійких покриттів , будівництва

VI: ВОДОЕМУЛЬГУЮЧІ ЕПОКСИДНІ СМОЛИ

НАЗВА ПРОДУКТУ	ЕПОКСИДНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (Па·с)	ОПИС	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® M 995	180 - 195	1,1 - 1,5	Смола на основі бісфенолу А/F, реакційна, розведена,	Покриття, вологомісткі основи

VII: РЕАКТИВНІ РОЗРІДЖУВАЧІ EPILOX®



НАЗВА ПРОДУКТУ	ЕПОКСИДНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (Па·с)	ОПИС	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® P 13-16	210 - 240	2 - 6	Моногліцидиловий ефір 2-етилгексанола, дуже хороший ефект розведення	Підлога, ремонт бетону, розріджувач загального призначення
Epilox® P 13-18	270 - 305	5 - 10	Моногліцидиловий ефір спирту C12-C14, хороший ефект розведення, слабка флексибілізація	Підлога, ремонт бетону, розріджувач загального призначення
Epilox® P 13-19	285 - 315	5 - 15	Моногліцидиловий ефір спирту C13-C15, хороший ефект розведення, слабка флексибілізація	Підлога, ремонт бетону
Epilox® P 13-20	140 - 160	15 - 25	Дігліциділ ефір 1.6-гександіолу, низька летючість	Підлога, ремонт бетону, розріджувач загального призначення
Epilox® P 13-21	125 - 145	12 - 22	Дігліциділ ефір 1.4-бутандіолу, низька летючість	Ламінат, ремонт бетону, електротехніка
Epilox® P 13-30	140 - 160	130 - 200	Тригліциділ ефір триметілолпропану	Покриття без розчинників, ламінати, клеї, ливарні смоли
Epilox® P 13-31	130 - 140	100 - 150	Тригліциділ ефір триметілолпропану	Покриття без розчинників, ламінати, клеї, ливарні смоли
Epilox® P 13-42	310 - 350	40 - 70	Дігліциділ ефір поліоксіпропілен гліколь, пластифікація	Покриття, електротехнічне застосування
Epilox® M 985	425 - 500	40 - 90	Дігліциділ ефір поліоксіпропілен гліколь, пластифікація	Покриття, електротехнічне застосування
Epilox® P 14-12	211 - 235	20 - 30	Моногліцидиловий ефір спирту на основі третбутилфенолу	Підлога, ремонт бетону, розріджувач загального призначення

ЗАТВЕРДЖУВАЧІ EPILOX®

VIII: Епоксі амін аддукти та суміші



НАЗВА ПРОДУКТУ	ОПИС	АМІН ЕКВІВАЛЕНТВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (мПа·с) DIN 16 945	КОЛІР (ПО ГАРДНЕРУ) (DIN ISO 4630)	ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ДО Tmax C EPILOX® T 19-38 / 700 (100 г, 23 °C) XB / °C	ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ (СТАНДАРТНІ УМОВИ)	ЗАСТОСУВАННЯ
EpiLox® Н 10-30	Модифікований циклоаліфатичний амін аддукт	93	200 - 300	Не більше 2	35 / 170	Дуже добре	Більш висока реакційна здатність в порівнянні з затверджувачем EpiLox Н 10-33
EpiLox® Н 10-31	Модифікований циклоаліфатичний амін аддукт	112	400 - 600	Не більше 2	75 / 125	Дуже добре	Універсальний затверджувач з низькою схильністю до пожовтіння
EpiLox® Н 10-32	Модифікований циклоаліфатичний поліамін	85	15 - 25	Не більше 2	60 /170 ¹⁾	Добре	Низька в'язкість, високий рівень наповнювача, покриття без нонілфенолу
EpiLox® Н 10-33	Модифікований циклоаліфатичний амін аддукт	93	80 - 120	Не більше 2	65 /150	Дуже добре	Співвідношення суміші з EpiLox® Т 19-38/700 = 2:1 (смола : затверджувач)
EpiLox® Н 10-34	Модифікований циклоаліфатичний амін аддукт	93	70 - 120	Не більше 1	50 / 180	Дуже добре	Низька схильність до пожовтіння
EpiLox® Н 10-36	Модифікований циклоаліфатичний поліамін	85	40 - 60	Не більше 2	30 / 175 ¹⁾	Добре	Низька в'язкість, високий рівень наповнювача, більш висока реакційна здатність у порівнянні з EpiLox Н 10-32
EpiLox® Н 10-41	Модифікований циклоаліфатичний амін аддукт	93	70 - 120	Не більше 2	65 / 140	Дуже добре	Затверджувач загального призначення, покриття без нонілфенолу
EpiLox® Н 10-69	Амін аддукт	46	20 - 40	Не більше 3	25 / 150 ¹⁾ 30 / 180 ²⁾	Добре	Спеціальний затверджувач для EpiLox М 1049 для отримання хімічно стійких покриттів, без нонілфенолу
EpiLox® М 989	Модифікований амін аддукт	63	200 - 300	Не більше 2	70 / 160	Добре	Покриття, що не містять нонілфенолу, у співвідношенні 3:1 з EpiLox Т 19-38/700 (Смола: затверджувач за масою)
EpiLox® М 1128	Модифікований амін аддукт	93	290 - 340	Не більше 2	30 / 170	Дуже добре	Покриття, що не містять нонілфенолу, співвідношенні 2: 1 з EpiLox® Т 19-38 / 700 (смола: затверджувач за масою)
EpiLox® М 832	Поліетерамін	60	5 - 15	Не більше 1	360 / 40	Дуже добре	Лиття, ламінування, товстошарові покриття до 5см, співвідношенні 100: 30 з EpiLox® Т 19-38 / 700

НАЗВА ПРОДУКТУ	ОПИС	АМІН ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (мПа·с) DIN 16 945	КОЛІР (ПО ГАРДНЕРУ) (DIN ISO 4630)	ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ДО T _{max} C EPILOX® T 19-38 / 700 (100 г, 23 °C) XB / °C	ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ (СТАНДАРТНІ УМОВИ)	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® M 1131-1	Модифікований амін аддукт	94	120 - 240	Не більше 2	40 / 160	Дуже добре	Покриття, що не містять нонілфенолу, у співвідношенні 2: 1 з Epilox® T 38-700 / 700 (смола: затверджувач за масою)
Epilox® M 1142	Модифікований амін аддукт	85	40 - 80	Не більше 2	45 / 190 ¹⁾	Дуже добре	Покриття, що не містять алкілфенолу, співвідношенні 2: 1 з Epilox® T 19-34 / 700 (смола: затверджувач за масою)
Epilox® M 1147	Активований модифікований поліамін	95	130 - 330	Не більше 2	215 / 10	Дуже добре	Покриття для підлоги без розчинників, епоксидні розчини, захисні покриття.
Epilox® M 1148	Модифікований амін аддукт	100	150 - 230	Не більше 2	145 / 70	Дуже добре	Затверджувач використовується як отверждающего агента для смоляних систем для лиття та ламінування, а також для клеїв, з низькою схильністю до пожовтіння.
Epilox® M 1150	Модифікований амін аддукт	115	350 - 450	Не більше 2	65 / 120	Дуже добре	Затверджувач загального призначення, покриття без нонілфенолу
Epilox® M 1164	Модифікований амін аддукт	93	170 - 270	Не більше 2	65 / 165	Дуже добре	Затверджувач загального призначення, покриття без нонілфенолу з гарною ранньою водостійкістю, співвідношення компонентів 2:1 з Epilox® T 19-38/700 (смола: затверджувач за масою)
Epilox® M 1167	Модифікований амін аддукт	115	280 - 380	Не більше 2	85 / 110	Дуже добре	Більш тривала життєздатність, без нонілфенолів
Epilox® M 1178	Активований модифікований поліамін	75	180 - 320	Максимум 6	20 / 215	Добре	Твердіння в холодному стані - при температурі нижче 10 °C; містить добавки, що сприяють твердінню та прискорюють його, не потребує маркування відповідно до GHS 08, не містить ЛОС та нонілфенолу
Epilox® M 1180	Модифікований амін аддукт	122	5000 - 7000	Не більше 2	45 / 155 ¹⁾	Добре	Без нонілфенолів, для чудової хімічної стійкості та хороших поверхонь
Epilox® M1189	Модифікований амін аддукт	95	220 - 320	Не більше 2	35 / 185	Дуже добре	покриття для підлоги без розчинника, епоксидні розчини або захисні покриття

- 1) 3 Epilox® T 19-34 / 700 (модифікована, низької в'язкості смола на основі Бісфенолу A/F дифункціональна, стійка до кристалізації).
- 2) 3 Epilox® M 1049 (Модифікована, не містить розчинника, смола на основі бісфенолу F).

ЗАТВЕРДЖУВАЧІ EPILOX®

IX: ЗАТВЕРДЖУВАЧІ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ



НАЗВА ПРОДУКТУ	ОПИС	АМІН ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (мПа·с) DIN 16 945	КОЛІР (ПО ГАРДНЕРУ) (DIN ISO 4630)	ЧАС ОБРОБКИ ДО РОЗБАВЛЕНИХ СМОЛ ПРИ 25°C хв.	ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ (СТАНДАРТНІ УМОВИ)	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® M 715	Модифікований поліаміновий аддукт, 56% у воді	185	1500 - 2500	Не більше 2	прибл. 45	Дуже добре	Емульсійний затверджувач для водорозчинних фарб та покриттів, затвердіння до + 15°C
Epilox® H 12-01	Поліамінамід, 50% у воді	210	13 000 - 23 000	Не більше 12	прибл. 45	Добре	Емульсійний затверджувач для водних ґрунтовок, фарб та покриттів, затвердіння до + 10°C

ЗАТВЕРДЖУВАЧІ EPILOX® X: ПОЛІАМІНОАМІДИ



НАЗВА ПРОДУКТУ	ОПИС	АМІН ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (мПа·с) DIN 16 945	КОЛІР (ПО ГАРДНЕРУ) (DIN ISO 4630)	ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ДО Tmax С EPILOX® T 19-38 / 700 (100 г, 23 °C) XB / °C	ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ (СТАНДАРТНІ УМОВИ)	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® H 14-50	Поліаміноамідний аддукт	прибл. 115	700 - 2000	Не більше 10	80 / 115	Дуже добре	Затверджувач для створення покриттів з низьким вмістом розчинника та цивільного будівництва, підходить для ґрунтовок, для вологих або вологомістких субстратів
Epilox® H 14-51	Складовий поліаміноамідний аддукт	прибл. 115	450 - 1300	Не більше 10	25 / 180	Дуже добре	Затверджувач для створення покриттів з низьким вмістом розчинника та цивільного будівництва, підходить для ґрунтовок для вологих або вологомістких субстратів; більш висока хімічна активність порівняно з затверджувачем Epilox® H 14-50
Epilox® H 15-15	Поліаміноамід	прибл. 240	2500 - 3400 (75 °C)	Не більше 10	- / -	Дуже добре	Затверджувач для покриттів та фарб, затвердіння до + 10 °C
Epilox® H 15-25	Поліаміноамід	прибл. 130	700 - 900 (75 °C)	Не більше 10	- / -	Дуже добре	Затверджувач для антикорозійних фарб, реакційних клеїв та цивільного будівництва, затвердіння до + 10 °C
Epilox® H 15-40	Поліаміноамід	прибл. 95	300 - 600 (75 °C)	Макс. 8	- / -	Дуже добре	Затверджувач для антикорозійних фарб, реакційних клеїв та цивільного будівництва, затвердіння до + 10 °C
Epilox® H 15-50	Поліаміноамід	прибл. 95	100 - 400	Не більше 10	- / -	Дуже добре	Затверджувач для антикорозійних фарб, морських фарб, реакційних клеїв, епоксидних розчинів або мастик. Обробка може виконуватися за температури вище + 10 °C. У поєднанні з рідкими та твердими епоксидними системами можуть бути отримані гнучкі та стійкі покриття.
Epilox® H 15-60	Поліаміноамід	прибл. 95	450 - 700	Не більше 10	- / -	Дуже добре	Ґрунтовки без розчинника, епоксидні розчини чи покриття.

ЗАТВЕРДЖУВАЧІ EPILOX®

XI: ПОЛІАМІНОАМІДИ У РОЗЧИНІ

НАЗВА ПРОДУКТУ	ОПИС	АМІН ЕКВІВАЛЕНТ ВАГА (г)	В'ЯЗКІСТЬ ПРИ 25 °C (мПа·с) DIN 16 945	КОЛІР (ПО ГАРДНЕРУ) (DIN ISO 4630)	ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ДО Tmax С EPILOX® Т 19-38 / 700 (100 г, 23 °C) ХВ / °C	ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ (СТАНДАРТНІ УМОВИ)	ЗАСТОСУВАННЯ
Epilox® H 10-23	Поліаміноамідний аддукт, 60% в ксилолі / бутанолі 4: 1	прибл. 520	800 - 1400	Макс. 8	> 8 ч / -	Дуже добре	Затверджувач для покриттів та фарб, затвердження до + 10 °C
Epilox® H 10-25	Поліаміноамід, 70% в ксилолі	прибл. 340	440 - 1500	Макс. 8	> 8 ч / -	Дуже добре	Затверджувач для еластичних покриттів та фарб, затведження до + 12 °C.

Використовується як затверджувальні агенти переважно в системах, що включають смоли для фарб

